



Cinta de refuerzo para juntas PERFACINTA marca TABLAROCA®



Cinta de refuerzo para juntas PERFACINTA marca TABLAROCA®

- Para ser usada en juntas cabezales como de borde rebajado de tablero de yeso marca TABLAROCA®
- Uso Rudo
- Cumple con la norma ASTM C 475
- Superficie rugosa para mayor adherencia
- Centro marcado para un fácil doblado

Descripción

Cinta de refuerzo para juntas Perfacinta está diseñada para trabajar conjuntamente con los tableros de yeso marca TABLAROCA® fabricadas por U.S. Gypsum para dar acabado a las juntas y esquinas de los tableros en uso interior. Cumple con la norma ASTM C 475. También es recomendada en tratamientos de juntas donde el acabado será un sistema de yeso fino *veneer*, y el espaciamiento de postes no exceda 40.6 cm. ó 16" a centros.

Presentación de papel áspero para una mayor adherencia con los compuestos que **USG** recomienda para aplanados nuevos.

Ventajas

Extra fuerte: Para lograr juntas mas sólidas y duraderas, la cinta de refuerzo esta elaborada con fibras de papel cruzadas de alto valor a la tensión. El valor de tensión que posee la cinta permite juntas tan fuertes como el propio tablero, la cinta tiene una excelente fuerza tanto seca como húmeda, resistiendo elongaciones, arrugas, deformaciones o distorsiones, manteniéndose plana y resistente al desgarre en la aplicación y bajo presión de la herramienta.

Fácil de aplicar: Un proceso preciso permite una perfecta unión con los compuestos, así como la indentación que marca el centro permite un predoblado para esquinas tanto internas como externas.

Nota: para mayor información referirse a los manuales de instalación TABLAROCA® o a los folders de información técnica SA 923, SA 924 y SA 927.

Aplicaciones

Colocar y aplicar cinta de refuerzo de acuerdo con las recomendaciones impresas por el fabricante en el empaque y manuales de instalación.

1° paso: cubrir la junta con una ligera capa de compuesto y embebiendo la cinta sobre este, dejando 0.7mm del mismo bajo la cinta, a la vez que es removido todo exceso de compuesto.

Posteriormente aplicar una fina capa de compuesto sobre la cinta y la junta..

2° paso: Dejar secar y lijar de acuerdo con los requerimientos. Aplicar una vez seco el compuesto una segunda capa de aproximadamente (2") 5 cm. mayor que la capa inicial desvaneciendo los extremos sobre los bordes del tablero.

3er paso: nuevamente dejar secar y lijar de acuerdo a lo requerido, continuar con capas sucesivas hasta un mínimo de 3 ó lograr un acabado aceptable de acuerdo con el nivel de acabado que se pretende dar.

4° paso: lijar hasta tener una junta sin lomos o valles y de textura fina.

Para pintar o decorar, seguir las instrucciones del fabricante del material a utilizar. Todas la superficies incluyendo las juntas, deben estar secas, libres de polvo, grasa y no deben de tener brillo antes de aplicar el terminado.

Una capa base de primer/sellador **First Coat** o una base de pintura de alto contenido sólido debe aplicarse como base de acabado de pintura, texturizados o papel tapiz.

Especificaciones Técnicas

Material : Papel de fibra cruzada

Ancho : Nom. 2 1/16" (5.2 cm.)

Empaque: Caja con 25 rollos de 75 ml/cu



09800



Cinta de refuerzo para juntas PERFACINTA marca TABLAROCA®

Marcas Registradas

Las marcas registradas mencionadas a continuación son propiedad de United States Gypsum Company o de Yeso Panamericano, S.A. de C.V.:

USG, tablero de yeso marca Tablaroca®, cinta de refuerzo para juntas Perfacinta®, First Coat.

Nota:

Los productos aquí descritos pueden no estar disponibles en todos los lugares. Para más información, consulte a su distribuidor autorizado USG, o bien a su representante.

Advertencia

El fabricante no se hace responsable de daños accidentales o de sus consecuencias, provocados en forma directa o indirecta, ni de pérdida alguna, que se produzcan como resultado de una utilización indebida de estos productos, derivada de no haber seguido al pie de la letra las instrucciones impresas vigentes, o por haberse destinado a usos distintos a los especificados. Nuestra responsabilidad se limita expresamente a la reposición del material defectuoso. No se atenderá reclamación alguna que no se haya dirigido por escrito a USG, dentro de un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha en que fue descubierto, o debió haberse descubierto, el material defectuoso

¡La seguridad es primero!

Siga las normas de seguridad e higiene industrial durante el manejo e instalación de todos los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y utilice el equipo de protección individual apropiado. Lea los instructivos sobre seguridad de cada uno de los materiales y la literatura relacionada con este tipo de productos, antes de su especificación o instalación.

